



Knauf Aquapanel GmbH
Kipperstraße 19
D-44147 Dortmund
18
0039_Schüttdämmstoff Thermoperl_008_02102018

ETA-18/0427

Wärmedämmschüttung aus Blähperlit, Thermoperl

Schüttdichte bulk density	162-218 kg/m ³
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl water vapour diffusion resistance coefficient	$\mu = 3$
Druckspannung bei 10% Stauchung Compressive strength at 10% deformation	≥ 250 kPa
Brandverhalten (EN 13501-1) Reaction to fire	E
Wärmeleitfähigkeit λ_D (23/50) Thermal conductivity λ_D (23/50)	0,062 W/mK