



0780

KNAUF AQUAPANEL GmbH

Kipperstraße 19

D-44147 Dortmund

05

0013_leichte Gesteinskörnung_001_11032013

EN 13055-1

Industriell hergestellte leichte Gesteinskörnung aus expandiertem Perlit für Beton, oder Mörtel zur Verwendung in Gebäuden und anderen Ingenieurbauten.

Feinheit/Korngröße	
Superlite 0/1, Überkorn (2mm)	≤10Gew%
Superlite 0/3, Überkorn (4mm)	≤10Gew%
Rohdichte	
Superlite 0/1, Schüttdichte	60 g/l ± 20%
Superlite 0/3, Schüttdichte	80 g/l ± 20%
Zusammensetzung/Gehalt	
Chloride	≤5 mg/l
Reinheit	
organische Verunreinigungen	keine
Raumbeständigkeit	nicht zutreffend
Freisetzung sonst. gefährlicher Substanzen	Werte auf Anfrage
Frost-Tau-Wechsel-Beständigkeit	nicht zutreffend