



KNAUF AQUAPANEL GmbH  
Kipperstraße 19  
44147 Dortmund

16

0025\_Trockenmörtel TecTem Grundputz\_010\_25062018

EN 998-1:2016

Normalputzmörtel CS III für Innen, GP-CS III-W<sub>c</sub>0

Brandverhalten:	A1
Wasseraufnahme:	W <sub>c</sub> 0
Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterung:	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$ :	$\leq 25$
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (bei Bruchbild A; B u. C)
Haftzugfestigkeit nach Bewitterung:	NPD
Wärmeleitfähigkeit/Dichte $\lambda_{10,\text{dry}}$ : ( <b>Rohdichte &lt;1600kg/m<sup>3</sup></b> )	$\leq 0,61 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P = 50% $\leq 0,66 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P = 90% (Tabellenwerte nach EN 1745)
Wärmeleitfähigkeit (bei Wärmedämmputzmörteln):	NPD
Dauerhaftigkeit von Einlagenputzmörtel:	NPD
Dauerhaftigkeit von allen Putzmörteln, außer Einlagenputzmörtel:	Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mäßig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B
Gefährliche Substanzen:	Siehe Sicherheitsdatenblatt