



0432

**Knauf Aquapanel GmbH
Kipperstraße 19
D-44147 Dortmund
13**

0015_Perlite Dämmplatte EPB_002_22042013

ETA-10/0193

Wärmedämmplatten aus expandiertem Perlit, abweichend von
DIN EN 13169

Nennstärke	60mm-150mm
Nennlänge	500mm - 1250mm
Nennbreite	400mm - 1250mm
Rohdichte	130-150 kg/m ³
Zugfestigkeit senkrecht	≥120 kPa
Druckfestigkeit	CS (10/Y) 300
Biegefestigkeit	≥200 kPa
Dimensionsstabilität bei def. Temperatur- und Feuchtebedingungen	max ±0,5%
Verformung bei Druck und Temperaturbeanspruchung	DLT(3)5
Brandverhalten (EN 13501-1)	A1
Wärmeleitfähigkeit λ_N	0,055 W/mK